

	 <b>05</b>	Revisione N. 01
		Data di revisione: 16/10/2015
Edilquattro Srl – via del Canneto, 53 25010 Borgosatollo (BS) <b>1162 – CPR - 0207</b>		Pag. 1 a 1

EN 12620:2008 - EN 13242:2008 - EN 13043:2004

**PIETRISCO SPACCATO 12/20**

Aggregato naturale frantumato, costituito da elementi eterogenei aventi composizione prevalentemente carbonatica e secondariamente silicatica, proveniente dal nostro giacimento sito in località Fienil Nuovo Ghedi (BS)

		EN 12620	EN 13242	EN 13043
<b>Forma delle particelle</b>				
1. Indice di appiattimento	Categoria	$F_{15}$	$F_{20}$	$F_{15}$
2. Indice di forma	Categoria	$S_{15}$	$S_{20}$	$S_{15}$
<b>Dimensione delle particelle</b>				
1. Designazione	d/D	12/20	12/20	12/20
2. Categoria di tolleranza	Categoria	$G_{C85/20}$	$G_{C85/20}$	$G_{C85/20}$
<b>Massa volumica delle particelle</b>	Valore dichiarato	2,73 Mg/m <sup>3</sup>	2,73 Mg/m <sup>3</sup>	2,73 Mg/m <sup>3</sup>
<b>Assorbimento d'acqua</b>	Valore dichiarato	0,9%	0,9%	WA <sub>24</sub> 1
<b>Pulizia</b>				
1. Contenuto di fini	Categoria	$f_{1,5}$	$f_2$	$f_{0,5}$
2. Equivalente in sabbia	Valore dichiarato	NR	NR	NR
3. Valore di blu	Valore dichiarato	NR	NR	NR
<b>Affinità ai leganti bituminosi</b>	Valore dichiarato	NR	NR	6 h 85% 24 h 75%
<b>Contenuto di conchiglie</b>	Categoria	SC <sub>NR</sub>	SC <sub>NR</sub>	SC <sub>NR</sub>
<b>Percentuale di particelle schiacciate/superfici frantumate</b>	Categoria	C <sub>NR</sub>	C <sub>90/3</sub>	C <sub>NR</sub>
<b>Resistenza alla frammentazione/frantumazione</b>	Categoria	LA <sub>20</sub>	LA <sub>20</sub>	LA <sub>20</sub>
<b>Resistenza alla levigazione/abrasione/usura</b>				
1. Valore di levigabilità della pietra	Categoria	PSV <sub>44</sub>	PSV <sub>44</sub>	PSV <sub>44</sub>
2. Valore di abrasione dell'aggregato		AAV <sub>10</sub>	AAV <sub>NR</sub>	AAV <sub>10</sub>
3. Resistenza all'usura dell'aggregato grossolano		M <sub>DE</sub> 10	M <sub>DE</sub> 20	M <sub>DE</sub> 10
4. Abrasione da pneumatici scolpiti		A <sub>N</sub> NR	A <sub>N</sub> NR	A <sub>N</sub> NR
<b>Resistenza allo shock termico</b>	Valore dichiarato	NR	NR	0,5 %
<b>Composizione/contenuto</b>				
1. Cloruri	Valore dichiarato	C 0,002%	C 0,002%	C 0,002%
2. Solfati solubili in acido	Categoria	AS <sub>0,2</sub>	AS <sub>0,2</sub>	AS <sub>0,2</sub>
3. Zolfo totale	Categoria	S <sub>1</sub>	S <sub>1</sub>	S <sub>1</sub>
4. Costituenti che alterano la velocità di presa e di indurimento del calcestruzzo	Valore dichiarato	Assente	Assente	Assente
✓ Sostanza Humica	"	Assente	Assente	Assente
✓ Acido Fulvico	"	Assente	Assente	Assente
✓ Contaminanti organici	"	Assente	Assente	Assente
✓ Impurezze organiche leggere	"	Assente	Assente	Assente
5. Contenuto di Carbonato	Valore dichiarato	CO <sub>2</sub> 6,5%	CO <sub>2</sub> 6,5%	CO <sub>2</sub> 6,5%
<b>Stabilità di volume</b>				
1. Ritiro per essiccamento	Valore dichiarato	WS 0,038%	WS 0,038%	WS 0,038%
2. Disintegrazione del silicato dicalcico		NPD	NPD	NPD
3. Disintegrazione del ferro		NPD	NPD	NPD
<b>Sostanze pericolose</b>		Il prodotto risulta conforme in base alla vigente legislazione in materia (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.)		
1. Emissione di radioattività		Assente		
2. Rilascio di metalli pesanti				
3. Rilascio di idrocarburi poliaromatici				
4. Rilascio di altre sostanze: Amianto (D.M. 14/05/96)				
<b>Durabilità al gelo/disgelo</b>	Categoria	F <sub>1</sub>	F <sub>1</sub>	F <sub>1</sub>
<b>Resistenza al solfato di magnesio</b>	Categoria	MS <sub>18</sub>	MS <sub>18</sub>	MS <sub>18</sub>
<b>Resistenza al Sonnenbrand</b>	Categoria	SB <sub>NR</sub>	SB <sub>NR</sub>	SB <sub>NR</sub>
<b>Durabilità alla reazione alcali - silice</b>	Valore dichiarato	Non Reattivo	Non reattivo	Non Reattivo

Data		DDT N.		Firma	
------	--	--------	--	-------	--

In ottemperanza al REG. n. 157/2014, le informazioni relative alla Dichiarazione di Prestazione (DOP) sono scaricabili al link: [www.bernardelligroup.com](http://www.bernardelligroup.com)