

EDILQUATTRO Srl – Via del Canneto, 53 – 25010 Borgosatollo (BS)

14

1162 – CPR – 0762(*)

UNI EN 998-1:2010 – UNI EN 998-2:2010

MB5DRY – MALTA BASTARDA FIBRORINFORZATA

**Malta predosata a prestazione garantita prodotta in fabbrica per scopi generali (GP) per intonaci interni/esterni
UNI EN 998-1:2010**

**Malta predosata da muratura a prestazione garantita prodotta in fabbrica per scopi generali (G) per l'utilizzo in
elementi interni/esterni soggetti a requisiti generali UNI EN 998-2:2010**

| | UNI EN 998-1 | UNI EN 998-2 |
|---|---|------------------------|
| Resistenza a compressione | Categoria CS IV | Categoria M5 |
| Resistenza iniziale al taglio (Valore tabellare) | NA | 0,15 N/mm ² |
| Contenuto di cloruri | NA | 0,004 % |
| Reazione al fuoco | Classe A1 | Classe A1 |
| Assorbimento d'acqua | 0,60 kg/m ² x min ^{0,5} | W0 |
| Permeabilità al vapor acqueo | μ 16 | μ 15/35 |
| Conducibilità termica λ _{10,dry} (Valore tabellare, P = 50%) | 0,93 W/mk | 0,93 W/mk |
| Adesione – Tipo di frattura | 0,6 N/mm ² - B | NA |
| Durabilità al gelo e disgelo | NPD | NPD |
| Sostanze pericolose | Vedi scheda dati di sicurezza | |

(*) Applicabile ai soli prodotti UNI EN 998-2:2010