



RASAGYPSFAST SCAGLIOLA

**RASANTE DI LISCIATURA A BASE GESSO
PER INTERNI**



RASAGYPS FAST- SCAGLIOLA è un prodotto di finitura per interni applicabile su qualsiasi tipo di intonaco di fondo a base gesso o calce/cemento.

PRODOTTO E CAMPI DI APPLICAZIONE

RASAGYPS FAST-SCAGLIOLA è un rasante per lisciature premiscelato in polvere di colore bianco costituito da solfato di calcio emiidrato ottenuto dalla cottura di pietra da gesso.

RASAGYPS FAST-SCAGLIOLA è un prodotto di finitura per interni applicabile su qualsiasi tipo di intonaco di fondo a base gesso o calce/cemento, sia a parete che a soffitto, senza la necessità di applicare prodotti che fungono da "ponte di ancoraggio", garantendo in ogni caso una perfetta aderenza della finitura al sottofondo.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Prima di procedere con la stesura di **RASAGYPS FAST-SCAGLIOLA**, assicurarsi che il supporto sia privo di parti inconsistenti o in fase di distacco, senza polvere, olii e/o grassi, muffe o muschi. In caso di rivestimenti già presenti, accertarsi che siano ben aderenti al supporto, in caso contrario provvedere alla loro rimozione e/o consolidamento.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

RASAGYPS FAST-SCAGLIOLA si prepara seguendo la tecnica normalmente utilizzata per la scagliola tradizionale. Il prodotto in polvere si "semina" lentamente a filo d'acqua e si mescola (fino a ottenere la giusta consistenza) solo la parte d'impasto di immediato utilizzo, così facendo l'impasto rimane utilizzabile fino a 60 minuti dalla sua preparazione.

RASAGYPS FAST-SCAGLIOLA si applica manualmente con spatola metallica (Americana) in spessori compresi fra 3 e 10 mm, operando in modo da ottenere una superficie piana e liscia. Eventuali cavità e giunture, vanno preliminarmente riempite e regolarizzate utilizzando **RASAGYPS FAST-SCAGLIOLA** stesso, che però deve essere lasciato indurire prima di procedere con la finitura vera e propria. Operando per strati successivi e per evitare fenomeni di "cartellamento", è necessario applicare la seconda mano quando la precedente non è ancora completamente indurita; nel caso lo fosse, è necessario attendere il suo completo essiccamento.

Si consiglia di applicare **RASAGYPS FAST-SCAGLIOLA** in spessore quanto più possibile uniforme, non inferiore comunque a 3 mm, in modo da realizzare una copertura completa dell'intonaco di fondo. Prima di procedere con la tinteggiatura, accertarsi che la superficie finita con **RASAGYPS FAST-SCAGLIOLA** sia completamente asciutta.



RASAGYPSFAST^{SCAGLIOLA}

RASANTE DI LISCIATURA A BASE GESSO PER INTERNI

DATI TECNICI

DESCRIZIONE	U.M.	METODO DI PROVA	VALORI MEDI su base annua	LIMITI DI NORMA
Aspetto	—	—	Polvere	—
Colore	—	—	Bianco	—
Acqua d'impasto	%	—	70	—
Dimensione massima dell'aggregato	mm	EN 933-1	< 0,2	—
Peso specifico della polvere	Kg/lit	EN 196-6	0,650	—
Resistenza a compressione dopo 7 gg	N/mm ²	EN 1015-11	9.0	—
Tempo di utilizzo	min	M.I.	60	—
Coefficiente di resistenza al passaggio al vapore	μ	EN 1015-19	≤ 5	—
Comportamento al fuoco	Classe	Euroclasse	A1	—

CONFEZIONI

Sacchi carta da 25 kg

CONSUMI

1,0 kg/m² x 1 mm di spessore

AVVERTENZE

- Temperatura d'impiego da +5° C a + 35° C
- Su intonaci a base di calce/cemento, attendere la completa maturazione e asciugatura dell'intonaco (minimo 20 giorni) e quindi applicare sull'intonaco stagionato **RASAGYPS FAST-SCAGLIOLA**.
- **RASAGYPS FAST-SCAGLIOLA** se applicato su intonaci a base cemento non ancora asciutti può innescare reazioni con formazione di solfoalluminati espansivi, che possono provocare il distacco dello stesso sottofondo.
- **RASAGYPS FAST-SCAGLIOLA** va impastato con acqua pulita, nel periodo invernale non usare acqua troppo fredda, in quello estivo l'utilizzo di acqua tiepida o addirittura calda accorcia notevolmente il tempo di presa.
- **Evitare di aggiungere al prodotto originale altri materiali come ad esempio aggregati, calce, pena la compromissione delle caratteristiche applicative e prestazionali.**
- L'impasto fresco deve essere protetto dal gelo o da una rapida essiccazione. Per una corretta essiccazione della finitura, aerare sempre i locali evitando il ristagno di umidità che si sviluppa nel corso dell'essiccazione stessa.
- **RASAGYPS FAST-SCAGLIOLA** se correttamente immagazzinato (in luogo asciutto e ventilato) e mantenuto nella sua confezione integra si conserva per 6 mesi dalla data di confezionamento (informazione ai sensi del D.M. 10/05/2014 relativa esclusivamente all'efficacia dell'agente riducente del cromo VI).



I dati tecnici sono valori medi su base annua ottenuti dalle analisi eseguite su campioni provenienti dalla produzione di fabbrica ed eseguiti in laboratorio in condizioni termo igrometriche controllate. I contenuti tecnico-applicativi riportati nella scheda tecnica sono il frutto delle nostre migliori e attuali conoscenze, non conoscendo le condizioni ambientali di cantiere e le modalità applicative, le suddette informazioni sono da ritenersi puramente indicative e non vincolanti. In ogni caso l'utilizzatore è tenuto a verificare preventivamente l'idoneità del prodotto mediante prove preliminari. La presente scheda tecnica potrebbe subire delle modifiche tecniche ed essere superata da nuove edizioni, si consiglia quindi di scaricare dal sito www.bernardelligroup.com l'ultima versione.