

ROLLSTOP

LEGANTE PER CIOTTOLI E GRANIGLIE



A BASE
D'ACQUA



PRIVO DI
SOSTANZE
TOSSICHE



FACILE DA
APPLICARE

CONSIGLI D'IMPIEGO



ADATTO AL
TRAFFICO PEDONALE
OCCASIONALE



PERFETTO PER
DECORAZIONI
GARDEN



SPRAY 800 ML



TANICA 5 KG

B Garden
Division
BERNARDELLI
GROUP

ROLLSTOP CONSIGLI D'IMPIEGO

Resina all'acqua per la stabilizzazione di ciottoli e granulati. ROLLSTOP compatta l'aggregato riducendone lo spostamento in aree pedonali occasionali, aiuole e vialetti decorativi. **Si applica a spray o con miscelazione.** Non applicare con temperature inferiori a +5 °C e non su supporti a rischio gelo nelle 24 ore successive alla posa. Applicare il prodotto quando le condizioni meteo sono stabili e secche, l'asciugatura richiederà almeno 48 ore di tempo caldo e asciutto.

APPLICAZIONE A MESCOLO DIRETTA



01

Miscelazione diretta di ROLLSTOP con i ciottoli/graniglie tramite betoniera a bicchiere, trapano, benna mescolatrice o simili. Selezionare l'inerte desiderato, asciutto o con un'umidità massima pari al 4% al fine di ottenere una corretta amalgama con ROLLSTOP. Si consiglia uno spessore di almeno 3 cm.



02

Colare la miscela nel punto prestabilito. È fondamentale che il sottofondo sia drenante o tale da non permettere cicli di gelo/disgelo come ristagni d'acqua.



03

Lisciare la superficie, al fine di raggiungere la migliore adesione possibile.



04

Far riposare per 24/48 ore ed assicurarsi che nei 2-3 gg. successivi all'applicazione del prodotto il clima si mantenga caldo e asciutto.

APPLICAZIONE A SPRUZZO



01

Il prodotto all'interno dell'erogatore spray è già pronto all'uso. Nel caso in cui si desideri travasare il prodotto dalla confezione da 5 kg all'erogatore spray potrebbe essere necessario diluire il prodotto con aggiunta di H₂O pari a circa 6-8% del contenuto dell'erogatore. Selezionare l'inerte desiderato, asciutto o con un'umidità massima pari al 4% al fine di ottenere una corretta amalgama con ROLLSTOP. Si consiglia uno spessore di almeno 3 cm.



02

PRIMA MANO

Spruzzare il prodotto con movimenti lenti e incrociati. Se decorativa la quantità d'impiego potrà essere minima, nel caso di camminamento sarà necessario aumentare le quantità per migliorare le prestazioni. È fondamentale che il sottofondo sia drenante o tale da non permettere cicli di gelo/disgelo come ristagni d'acqua.



03

Pettinare quest'ultima con un rastrello, al fine di amalgamare sul posto la resina con gli inerti. È un passaggio fondamentale per amalgamare i ciottoli con la resina.



04

SECONDA MANO

Spruzzare una seconda mano sull'amalgama in quantità e modalità identica al punto 02.

Far riposare per 24/48 ore ed assicurarsi che nei 2-3 gg. successivi all'applicazione del prodotto il clima si mantenga caldo e asciutto.

AVVERTENZE

Posare ROLLSTOP su sottofondi drenanti o tali da non permettere cicli di gelo/disgelo come ristagni d'acqua.

Non applicare ROLLSTOP con temperature inferiori a +5 °C. Essendo un prodotto a base acqua, i tempi di asciugatura e successivo indurimento dipendono dall'evaporazione di quest'ultima e quindi risultano condizionati dalle condizioni ambientali.

Non applicare ROLLSTOP su supporti gelati o a rischio gelo nelle 24 ore successive alla posa. Non aggiungere altri materiali che non siano quelli indicati.

CONSUMI

A MESCOLO DIRETTA
3÷5% sul peso dell'inerte
(1,5 kg di legante per ogni sacco da 25 kg di inerte).

A SPRUZZO / COLATURA
400÷500 ml/m² circa
per ogni cm di spessore.

Il consumo è soggetto a variazione a seconda della granulometria dell'inerte impiegato. Il risultato ottimale si otterrà rispettivamente con 1,5 kg ogni 25 kg di inerte e 1 lt/m² circa per ogni cm di spessore.

Bernardelli Group - Edilquattro s.r.l.

Via del Canneto, 53 - 25010 Borgosatollo (BS) - Italy - Tel +39 030 2702372

info@bernardelligroup.com | www.bernardelligroup.com

