

	Edilquattro Srl SEDE LEGALE: Via del Canneto, 53 - 25010 Borgosatollo (BS) STABILIMENTO DI PRODUZIONE: Località Fienil Nuovo - 25016 Ghedi (BS)	N° ST: DECO-021
		Data di revisione: 07/01/2026
		Pag. 1 a 2

Scheda Tecnica

BERNAFIX

N° ST: DECO-021

Nome commerciale del prodotto:	BERNAFIX
Descrizione:	Resina poliuretanica alifatica per la manutenzione di superfici decorative eseguite con resina ed inerti.
Unità di riferimento:	Secchio 5 kg
Campo di applicazione:	BERNAFIX è una resina formulata con specifici fluidificanti, studiata per rigenerare la superficie drenante, migliorandone la resistenza, l'aspetto estetico e la durabilità, senza la necessità di rifare completamente la pavimentazione in resina e ciottoli/graniglie. BERNAFIX agisce attraverso una doppia azione: - penetra nella struttura decorativa, consolidandola e rinforzandola in profondità; - successivamente si distribuisce sulla superficie corticale, ripristinando la resina originaria che nel tempo è stata asportata dall'usura e dagli agenti atmosferici. BERNAFIX offre prestazioni eccellenti grazie alle sue seguenti caratteristiche: - monocomponente; - trasparente; - facilissima applicazione, con possibilità di impiego sia a rullo che a spruzzo; - ottima coesione tra granuli.
Messa in opera:	Assicurarsi che la superficie sia completamente pulita, priva di oli, grassi o altro che possa agire da distaccante. Per ottenere il migliore risultato il supporto dovrà risultare completamente asciutto, sano e stagionato. Mescolare BERNAFIX all'interno della sua confezione, al fine di uniformare il prodotto; la sua applicazione può avvenire in due modalità: - A rullo → applicare 1÷2 mani di BERNAFIX, assicurandosi di distribuire il prodotto sull'intera area da ripristinare, riducendo al minimo il rischio di "schiumatura" nel caso di accumulo prodotto. - A spruzzo → spruzzare BERNAFIX sull'intera superficie, distribuendo la quantità in modo omogeneo.
Consumi:	Utilizzo come manutenzione per rinnovo superfici → circa 200÷400 g/m ² in più mani.
Temperatura d'impiego:	Temperatura d'impiego → da +10 °C a +35 °C.
Avvertenze:	Non applicare BERNAFIX con temperature inferiori a +10 °C o superiori a +35 °C. Non applicare BERNAFIX su supporti gelati o a rischio gelo nelle 24 ore successive alla posa. Non aggiungere altri materiali che non siano quelli indicati. Posare BERNAFIX su sottofondi drenanti o tali da non permettere cicli di gelo/disgelo come ristagni d'acqua. Non applicare nel caso di pericolo pioggia.

DATI TECNICI

DESCRIZIONE	U.M.	VALORI
Base	---	Resina
Colore	---	Trasparente
Tempo di lavorabilità [a 20±2 °C e 50±5 % di umidità]	Minuti	70
Peso specifico [a 20±2 °C]	g/ml	0,95
Viscosità [a 23±2 °C]	mPa x s	80÷100
Indurimento al tatto [a 20±2 °C e 50±5 % di umidità]	Ore	Dopo 8
Indurimento completo [a 20±2 °C e 50±5 % di umidità]	Ore	Dopo 48÷72

EDILQUATTRO SRL

Sede Legale e Amministrativa: Via del Canneto, 53 - 25010 Borgosatollo (BS) ITALY - Tel. +39 030 2702372
Cap. Soc. € 110.000,00 i.v. - Cod. Fisc. - P. IVA - Iscriz. Reg. Imp. di Brescia n. IT03139570174 - C.C.I.A.A. di Brescia R.E.A. 330408
Unità Produttiva - Carico - Smaltimento: Località Fienil Nuovo - 25016 Ghedi (BS) - Tel. +39 030 9050184
Impianto di Recupero: Via Strada dei Quarti - 25014 Castenedolo (BS) - Tel. +39 030 9050184
Cava Veraldi: Produzione carbonato di calcio - Via delle Cave- 25040 Cividate Camuno (BS)
www.bernardelligroup.com - info@bernardelligroup.com - edilquattro@pec.buffetti.it

	Edilquattro Srl	N° ST: DECO-021
	<u>SEDE LEGALE:</u> Via del Canneto, 53 - 25010 Borgosatollo (BS)	Data di revisione: 07/01/2026
	<u>STABILIMENTO DI PRODUZIONE:</u> Località Fienil Nuovo - 25016 Ghedi (BS)	Pag. 2 a 2
Scheda Tecnica BERNAFIX N° ST: DECO-021		
Note – Avvertenze Prodotto ad uso professionale. I dati tecnici sono valori medi su base annua ottenuti dalle analisi eseguite su campioni provenienti dalla produzione di fabbrica ed eseguiti in laboratorio in condizioni termo igrometriche controllate. I contenuti tecnico-applicativi riportati nella scheda tecnica sono il frutto delle nostre migliori e attuali conoscenze. Non avendo informazioni in merito alle reali condizioni ambientali di cantiere e alle modalità applicative del prodotto, le informazioni riportate in scheda tecnica sono da ritenersi puramente indicative e non vincolanti. In ogni caso l'utilizzatore è tenuto a verificare preventivamente l'idoneità del prodotto mediante prove preliminari. La presente scheda potrebbe subire delle modifiche tecniche ed essere superata da nuove edizioni, si consiglia quindi di scaricare l'ultima versione dal seguente link: https://www.bernardelligroup.com/it/bernardelli-division/garden-landscape.html		

EDILQUATTRO SRL

Sede Legale e Amministrativa: Via del Canneto, 53 - 25010 Borgosatollo (BS) ITALY - Tel. +39 030 2702372
Cap. Soc. € 110.000,00 i.v. - Cod. Fisc. - P. IVA - Iscriz. Reg. Imp. di Brescia n. IT03139570174 - C.C.I.A.A. di Brescia R.E.A. 330408
Unità Produttiva - Carico - Smaltimento: Località Fienil Nuovo - 25016 Ghedi (BS) - Tel. +39 030 9050184
Impianto di Recupero: Via Strada dei Quarti - 25014 Castenedolo (BS) - Tel. +39 030 9050184
Cava Veraldi: Produzione carbonato di calcio - Via delle Cave- 25040 Cividate Camuno (BS)
www.bernardelligroup.com - info@bernardelligroup.com - edilquattro@pec.buffetti.it