Etichetta CE

PIETRISCO SPACCATO 4/8

Codice di identificazione unico del prodotto (CIUP): 000045, 001167, 001166

Rif. DoP: A-019.02

Norme armonizzate: UNI EN 12620 – UNI EN 13242 – UNI EN 13043

CARATTERISTICHE	PRESTAZIONI DICHIARATE		
	UNI EN 12620	**UNI EN 13242**	**UNI EN 13043**
Dimensione delle particelle			
- Dimensione dell'aggregato (d/D)	4/8	4/8	4/8
- Granulometria (Categoria granulometrica e di tolleranza)	$G_C85/20$ - G_T15	G_C 85-15 – $GT_C20/17,5$	$G_C90/10$ - $G_{25/15}$
Forma delle particelle			
- Indice di appiattimento	FI_{15}	FI_{20}	FI_{15}
- Indice di forma	SI_{15}	SI_{20}	SI_{15}
Massa volumica delle particelle	2,77 Mg/m³	2,77 Mg/m³	2,77 Mg/m³
Assorbimento d'acqua	1,11%	$WA_{24}2$	$WA_{24}2$
Pulizia			
- Contenuto di fini	$f_{1,5}$	f_2	$f_{0,5}$
- Equivalente in sabbia	NPD	NR	NR
- Valore di blu di metilene	NPD	NR	MB_FNR
Affinità ai leganti bituminosi	---	---	6 h 90%, 24 h 68%
Contenuto di conchiglie	NPD	NPD	---
Percentuale di particelle schiacciate/superfici frantumate	---	$C_{90/3}$	$C_{95/1}$
Resistenza alla frammentazione/frantumazione		---	
- Resistenza alla frammentazione (Los Angeles)	LA_{25}	LA_{25}	LA_{25}
- Resistenza alla frammentazione per urto	SZ_{NR}	---	---
Resistenza alla levigazione/abrasione/usura			
- Resistenza all'usura (Micro-Deval)	$M_{DE}15$	$M_{DE}20$	$M_{DE}15$
- Valore di levigabilità della pietra	VL_{40}	---	PSV_{40}
- Valore di abrasione dell'aggregato	AAV_{10}	---	AAV_{10}
- Abrasione da pneumatici chiodati	NPD	---	---
Resistenza allo shock termico	---	---	1,0%
Composizione/contenuto			
- Cloruri	0,003%	---	---
- Solfati solubili in acido	$AS_{0,2}$	$AS_{0,2}$	---
- Solfati idrosolubili	---	---	---
- Zolfo totale	<0.001%	S_1	---
- Costituenti che alterano la velocità di presa e di indurimento			
- Sostanza Humica	Esente	Esente	Esente
- Acido Fulvico	NPD	NPD	---
- Contaminanti organici	NPD	NPD	---
- Impurezze organiche leggere	0,15%	0,15%	$m_{LPC}0,5$
- Contenuto di Carbonato	63,4%	63,4%	---
Stabilità di volume			
- Ritiro per essiccamento	NPD	---	---
- Disintegrazione del silicato dicalcico	NR	NR	NR
- Disintegrazione del ferro	NR	NR	NR
- Materia idrosolubile	---	---	---
Sostanze pericolose			
- Emissione di radioattività - Rilascio di metalli pesanti - Rilascio di idrocarburi poliaromatici	Il prodotto risulta conforme in base alla vigente legislazione in materia (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.)		
- Rilascio di altre sostanze: Amianto (D.M. 14/05/96)	Assente		
Durabilità al gelo/disgelo	F_1	F_1	F_1
Resistenza al solfato di magnesio	NPD	NPD	NPD
Resistenza al Sonnenbrand	---	NPD	NPD
Potenziale reattività alcali/silice	$BM_{L\,0,48}$ – RA_2	$BM_{L\,0,48}$ – RA_2	$BM_{L\,0,48}$ – RA_2

EDILQUATTRO SRL
Sede Legale e Amministrativa: Via del Canneto, 53 - 25010 Borgosatollo (BS) ITALY - Tel. +39 030 2702372
Cap. Soc. € 110.000,00 i.v. - Cod. Fisc. - P. IVA - Iscriz. Reg. Imp. di Brescia n. IT03139570174 - C.C.I.A.A. di Brescia R.E.A. 330408
Unità Produttiva - Carico - Smaltimento: Località Fienil Nuovo - 25016 Ghedi (BS) - Tel. +39 030 9050184
Impianto di Recupero: Via Strada dei Quarti - 25014 Castenedolo (BS) - Tel. +39 030 9050184
Cava Veraldi: Produzione carbonato di calcio - Via delle Cave - 25040 Cividate Camuno (BS)
www.bernardelligroup.com - **info@bernardelligroup.com - edilquattro@pec.buffetti.it**