

	Edilquattro Srl – via del Canneto, 53 - 25010 Borgosatollo (BS) <i>Stabilimento di Produzione: Località Fienil Nuovo 25016 Ghedi (BS)</i>	Rif. DoP: A-007.03 Data di revisione: 30/09/2024
	 05 0496 – CPR – 0167	Pag. 1 a 1
	Etichetta CE SABBIA INTONACO ROSSA Codice di identificazione unico del prodotto (<i>Sfuso – Sacco 25 kg – Big Bag 1 ton</i>): 000009 – 000941 – 000940 SABBIA DA SOTTOFONDO Codice di identificazione unico del prodotto (<i>Sfuso – Big Bag 1 ton</i>): 000006 - 001210 Rif. DoP: A-007.03 Norme armonizzate: UNI EN 12620 – UNI EN 13242 – UNI EN 13139	

CARATTERISTICHE	PRESTAZIONI DICHIARATE		
	UNI EN 12620	UNI EN 13242	UNI EN 13139
Dimensione delle particelle - Dimensione dell'aggregato (d/D) - Granulometria (Categoria granulometrica e di tolleranza)	0/4 G _F 85	0/4 G _F 75 – GT _F 10	0/4 ---
Forma delle particelle - Indice di appiattimento (FI) - Indice di forma (SI)	NPD NPD	NPD NPD	NPD NPD
Massa volumica delle particelle (pa)	2,60 Mg/m³	2,60 Mg/m³	2,60 Mg/m³
Assorbimento d'acqua (WA24)	1,0%	WA ₂₄ 1	WA ₂₄ 1
Pulizia - Contenuto di fini (f) - Equivalente in sabbia (ES) - Valore di blu di metilene (MB)	f ₃ 80% 0,8 g _{col} /kg _{fraz. 0/2}	f ₃ 80% 0,8 g _{col} /kg _{fraz. 0/2}	Categoria 1 80% 0,8 g _{col} /kg _{fraz. 0/2}
Affinità ai leganti bituminosi	---	---	---
Contenuto di conchiglie	NPD	NPD	NPD
Percentuale di particelle schiacciate/superfici frantumate	---	C _{NR}	---
Resistenza alla frammentazione/frantumazione - Resistenza alla frammentazione "Los Angeles" (LA) - Resistenza alla frammentazione per urto (SZ)	LA _{NR} SZ _{NR}	LA _{NR} ---	--- ---
Resistenza alla levigazione/abrasione/usura - Resistenza all'usura "Micro-Deval" (M _{DE}) - Valore di levigabilità della pietra (VL) - Valore di abrasione dell'aggregato (AAV) - Abrasione da pneumatici chiodati (A _N)	M _{DE} NR VL _{NR} AAV _{NR} NPD	M _{DE} NR --- --- ---	--- --- --- ---
Resistenza allo shock termico	---	---	---
Composizione/contenuto Descrizione petrografica - Cloruri (Cl) - Solfati solubili in acido (AS) - Solfati idrosolubili (SS) - Zolfo totale (S) - Costituenti che alterano la velocità di presa e di indurimento - Sostanza Humica - Acido Fulvico - Contaminanti organici - Impurezze organiche leggere (m _{LFC}) - Contenuto di Carbonato	Aggregato di origine prevalentemente carbonatica. <0.01% AS _{0,2} --- ≤1 Esente NPD NPD <0,05% 23%		
Stabilità di volume - Ritiro per essiccamento - Disintegrazione del silicato dicalcico - Disintegrazione del ferro - Materia idrosolubile	NPD ---	NPD ---	--- NPD
Sostanze pericolose - Emissione di radioattività - Rilascio di metalli pesanti - Rilascio di idrocarburi poliaromatici - Rilascio di altre sostanze: Amianto (D.M. 14/05/96)	Il prodotto risulta conforme in base alla vigente legislazione in materia (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) Assente		
Durabilità al gelo/disgelo	F ₁	≤1	≤1
Resistenza al Sonnenbrand	---	NPD	NPD
Potenziale reattività alcali/silice	RA ₂	---	RA ₂