

1. Codice di identificazione unico del prodotto tipo	MB5		
2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'art. 11, paragrafo 4	Malta Bastarda Fibrorinforzata (v. confezione)		
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante	EN 998-1: Malta predosata a prestazione garantita per scopi generali (GP) per intonaci interni/esterni EN 998-2: Malta predosata da muratura a prestazione garantita per scopi generali (G) per l'utilizzo in elementi interni/esterni soggetti a requisiti strutturali		
4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'art. 11, paragrafo 5	<p>Sede Legale e Amministrativa Edilquattro srl Via del Canneto, 53 – 25010 Borgosatollo (BS) Tel. 030-2702372 - Fax 030-2703192 e-mail: info@bernardelligroup.com</p> <p>Stabilimento di Produzione Località Fienil Nuovo – 25016 Ghedi (BS) Tel. 030-9050184</p>		
5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'art. 12, paragrafo 2	Non Applicabile		
6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V	Sistema di attestazione 2+ e 4		
7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa a un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata	L'organismo notificato TECNOPROVE Srl (0925) ha effettuato secondo il sistema di attestazione 2+ l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione di fabbrica e ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione di fabbrica n.0925-CPR-M c n.72/2019(*) (*) Applicabile ai soli prodotti UNI EN 998-2.		
8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa a un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea	Non Applicabile		
9. Prestazione dichiarata			
	Caratteristiche Essenziali	UNI EN 998-1	UNI EN 998-2
	Resistenza a Compressione	CS IV	M5
	Resistenza iniziale al taglio (Valore Tabellare)	N.A.	0,15 N/mm ²
	Contenuto di Cloruri	0,004 %	N.A.
	Reazione al fuoco	Classe A1	Classe A1
	Assorbimento d'acqua	W0	0,60 kg/m ² x min ^{0,5}
	Permeabilità al vapore d'acqua	μ 16	μ 15/35
	Conducibilità termica (Valore Tabellare)	0,93 W/mk	0,93 W/mk
	Adesione	0,6 N/mm ²	N.A.
	Tipo di Frattura	B	N.A.
	Durabilità	NPD	NPD
	Sostanze pericolose	Vedi scheda di sicurezza	
10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.			