



MR

LEGANTE CEMENTIZIO PREMISCELATO



PRODOTTO E CAMPI DI APPLICAZIONE

MR è un premiscelato a secco a presa rapida pronto all'uso, ideale per interventi che necessitano di elevate resistenze meccaniche a compressione, da realizzarsi in tempi brevi.

MR è ottenuto dalla miscelazione di sabbie silicee e leganti cementizi accuratamente selezionati.

MR è indicato per il fissaggio di falsi telai in legno e metallo, cardini, scatole elettriche, tubature, sanitari. Inoltre è possibile sigillare condutture, fognature, chiusini stradali e cisterne. Con **MR** è possibile rifinire "spigolature" di balconi e davanzali, posizionare e bloccare piccoli manufatti.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Prima di applicare **MR** assicurarsi che i supporti da trattare siano puliti, esenti da polvere e da parti inconsistenti e friabili. In questo secondo caso se ne consiglia la rimozione meccanica mediante l'impiego di martello e/o scalpello. Inoltre si consiglia anche di bagnare a rifiuto il supporto da trattare.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO


MR ha un tempo di lavorabilità di circa 2 minuti, quindi va impastata solo la quantità minima necessaria di prodotto per il lavoro da eseguire, mescolandolo con una quantità di acqua pulita pari al 20-22% in peso. Mescolare l'impasto con spatola metallica, cazzuola o con dispositivo elettromeccanico.

Grazie alla combinazione di materie prime di elevata qualità, **MR** una volta impastato con acqua dà origine a un prodotto di consistenza plastica applicabile con estrema facilità sia in orizzontale che in verticale senza che, in quest'ultimo caso, ci siano possibilità di colature.

DATI TECNICI

DESCRIZIONE	U.M.	METODO DI PROVA	VALORI MEDI su base annua	LIMITI DI NORMA
Aspetto	—	—	Polvere Fine	—
Colore	—	—	Grigio	—
Residuo solido	%	—	100	—
Acqua d'impasto	%	—	20 - 22	—
Consistenza dell'impasto	—	—	Plastica	—
Massa volumica fresca	kg/m ³	EN 1015-6	2.000 - 2.100	—
pH (sol. Acquosa)	—	—	11 - 12	—
Tempo di lavorabilità	min	—	2 - 3	—
Tempo di fine presa	min	—	< 5	—
Tempo di messa in esercizio	min	—	60	—
Resistenza a compressione dopo 30 min	N/mm ²	EN 1015-11	≥ 3,0	—
60 min	N/mm ²	EN 1015-11	≥ 10	—
1 giorno	N/mm ²	EN 1015-11	≥ 20	—
28 giorni	N/mm ²	EN 1015-11	≥ 30	—

RESISTENZA A COMPRESSIONE IN FUNZIONE DEL TEMPO



CONFEZIONI

Sacchi in carta da 25 kg.

CONSUMI

Non quantificabili.

AVVERTENZE

- Temperatura d'impiego da +5 °C a +35 °C.
- Non usare un eccesso d'acqua d'impasto e non aggiungere altra acqua a presa avvenuta.
- **SI SCONSIGLIA VIVAMENTE** di aggiungere aggregati, cemento, calce o altro, pena la compromissione delle caratteristiche fisico-meccaniche e applicative.
- Non utilizzare **MR** per ancorare macchinari pesanti o strutture portanti, livellare, rasare e/o riparare pavimentazioni.
- **MR** si conserva per 12 mesi se mantenuto in confezione integra, in luogo asciutto e ventilato (informazione ai sensi della Direttiva Europea 2003/53/CE relativa esclusivamente all'efficacia dell'agente riducente del cromo VI).
- Non esporre l'imballo al sole oltre 30 gg.

