

	Edilquattro Srl SEDE LEGALE: Via del Canneto, 53 - 25010 Borgosatollo (BS) STABILIMENTO DI PRODUZIONE: Prodotto da: REA PG-163092	N° ST: RAS-006
		Data di revisione: 07/01/2026
		Pag. 1 a 2

Scheda Tecnica RASASÌ BIANCO

N° ST: RAS-006

Nome commerciale del prodotto:	RASASÌ BIANCO
Riferimento Dichiarazione di Prestazione (DoP):	DoP: RAS-006
Descrizione:	Rasante cementizio per intonaci con forte potere di adesione ad uso interno ed esterno.
Unità di riferimento:	Sacco 25 kg
Campo di applicazione:	RASASÌ BIANCO è un premiscelato a base di calce-cemento di colore bianco. La presenza di inerti fini a granulometria selezionata, cemento Portland ed additivi specifici conferiscono a RASASÌ BIANCO una facile lavorabilità ed un forte potere di adesione su intonaci a base cemento tradizionali come l'intonaco MB5. RASASÌ BIANCO trova applicazione come rasante su intonaci a base cemento, tradizionali o premiscelati; è idoneo anche per ripristinare intonaci cementizi ammalorati. RASASÌ BIANCO, con utilizzo di frattazzo di spugna, assume una superficie a finitura civile fine, limitando maggiormente i fenomeni di micro cavillature. RASASÌ BIANCO è conforme alla norma: - UNI EN 998:2016 - Parte 1 – Malta predosata a prestazione garantita per scopi generali (GP) per intonaci interni/esterni.
Messa in opera:	Prima di procedere con la stesura di RASASÌ BIANCO, assicurarsi che il supporto sia privo di parti inconsistenti o in fase di distacco, polvere, olii e/o grassi, particolato (smog), muffe o muschi. In caso di rivestimenti già presenti, accertarsi che siano ben aderenti al supporto, in caso contrario provvedere alla loro rimozione e/o consolidamento. In caso di intonaco stagionato a fondo asciutto inumidire preventivamente l'intera area. Un sacco di RASASÌ BIANCO kg va miscelato con l'aggiunta di 6,50÷6,75 litri (26÷27%) di acqua pulita per un massimo di 3 minuti, per mezzo di un miscelatore meccanico a basso numero di giri (trapano a frusta) oppure a mano con cazzuola metallica fino a ottenere una consistenza plastica, omogenea e priva di grumi. Lasciare riposare l'impasto per almeno 5 minuti per dare la possibilità agli additivi presenti all'interno del formulato di attivarsi. Successivamente, rimescolare l'impasto per poi procedere con la stesura mediante spatola metallica, assicurandosi di distribuire uno strato uniforme di materiale. L'applicazione dovrà essere fatta in due mani nell'arco della giornata, attendendo un minimo di 30 minuti tra la prima e la seconda mano. È possibile applicare RASASÌ BIANCO in spessori di 2 mm per singola mano fino a un massimo di 4 mm. La finitura può essere eseguita con spatola di plastica con movimenti circolati o con frattazzo di spugna fino all'ottenimento di finitura civile: la superficie è pronta a ricevere qualsiasi tipo di pittura e rivestimento.
Consumi:	1,5 kg/m ² x mm di spessore.
Temperatura d'impiego:	Temperatura d'impiego da +5 °C a +35 °C.
Avvertenze:	L'impiego di un eccesso d'acqua d'impasto comporta una riduzione delle prestazioni fisico-meccaniche (resistenze a flessione e a compressione), dell'aderenza ai vari supporti e un aumento del ritiro igrometrico in fase plastica. Evitare di aggiungere al prodotto originale altri materiali come ad esempio aggregati, cemento, calce pena la compromissione delle caratteristiche applicative e prestazionali. Non applicare RASASÌ BIANCO su intonaci a base gesso, su supporti gelati o in fase di disgelo ed in caso di vento forte, nebbia, in pieno sole e con pioggia battente. Se le superfici presentano un assorbimento elevato e/o la stesura viene effettuata nei periodi caldi, è consigliabile inumidire il supporto prima della stesura di RASASÌ BIANCO. Proteggere le superfici da una rapida evaporazione, da sole e pioggia battente coprendo le stesse mediante l'impiego di opportuni teli per almeno 48÷72 ore dalla stesura. Applicare pitture solo dopo la completa stagionatura di RASASÌ BIANCO. RASASÌ BIANCO se correttamente immagazzinato (in luogo asciutto e ventilato) e mantenuto nella sua confezione integra si conserva per 6 mesi dalla data di confezionamento (informazione ai sensi della Direttiva Europea 2003/53/CE relativa esclusivamente all'efficacia dell'agente riducente del cromo VI). Non esporre l'imballo al sole oltre 30 gg.

EDILQUATTRO SRL

Sede Legale e Amministrativa: Via del Canneto, 53 - 25010 Borgosatollo (BS) ITALY - Tel. +39 030 2702372
Cap. Soc. € 110.000,00 i.v. - Cod. Fisc. - P. IVA - Iscriz. Reg. Imp. di Brescia n. IT03139570174 - C.C.I.A.A. di Brescia R.E.A. 330408
Unità Produttiva - Carico - Smaltimento: Località Fienil Nuovo - 25016 Ghedi (BS) - Tel. +39 030 9050184
Impianto di Recupero: Via Strada dei Quarti - 25014 Castenedolo (BS) - Tel. +39 030 9050184
Cava Veraldi: Produzione carbonato di calcio - Via delle Cave- 25040 Cividate Camuno (BS)
www.bernardelligroup.com - info@bernardelligroup.com - edilquattro@pec.buffetti.it

	Edilquattro Srl SEDE LEGALE: Via del Canneto, 53 - 25010 Borgosatollo (BS) STABILIMENTO DI PRODUZIONE: Prodotto da: REA PG-163092	N° ST: RAS-006
		Data di revisione: 07/01/2026
		Pag. 2 a 2

Scheda Tecnica
RASASÌ BIANCO

N° ST: RAS-006

DATI TECNICI

DESCRIZIONE	METODO DI PROVA	U.M.	VALORI MEDI
Dimensione massima dell'aggregato (D)	EN 1015-1	mm	0,6
Colore	---	---	Bianco
Consistenza	---	---	Polvere
Resistenza a compressione [dopo 28 gg]	EN 998-1	Categoria	CS II
	EN 1015-11	N/mm ²	≥ 1,5
Adesione e tipo di frattura [dopo 28 gg]	EN 1015-12	N/mm ² - Tipologia	0,5 N/mm ² – Tipo B
Assorbimento d'acqua [dopo 28 gg]	EN 998-1	Categoria	W _c 0
Permeabilità al vapore acqueo (valore tabellare)	EN 1015-19	μ	15
Conducibilità termica (valore tabellare)	EN 1745	W/(m·K) (P=50%)	0,45
Massa volumica indurita	EN 1015-10	Kg/m ³	1300±1400
Tempo riposo impasto	---	Min	5
Durata dell'impasto [a 20±2°C]	---	Min	5
Vita utile dell'impasto [a 20±2°C]	---	Min	60
Tempo di maturazione dell'intonaco di sottofondo	---	Ore	> 72
Posa di pitture e rivestimenti colorati	---	Giorni	Dopo 28
Rilascio sostanze pericolose: Cromo IV	DM 10/05/04	ppm	< 2
Reazione al fuoco (valore tabellare)	EN 13501-1	Euroclasse	A1 _{fl}

Note – Avvertenze

Prodotto ad uso professionale. I dati tecnici sono valori medi su base annua ottenuti dalle analisi eseguite su campioni provenienti dalla produzione di fabbrica ed eseguiti in laboratorio in condizioni termo igrometriche controllate. I contenuti tecnico-applicativi riportati nella scheda tecnica sono il frutto delle nostre migliori e attuali conoscenze. Non avendo informazioni in merito alle reali condizioni ambientali di cantiere e alle modalità applicative del prodotto, le informazioni riportate in scheda tecnica sono da ritenersi puramente indicative e non vincolanti. In ogni caso l'utilizzatore è tenuto a verificare preventivamente l'idoneità del prodotto mediante prove preliminari. La presente scheda potrebbe subire delle modifiche tecniche ed essere superata da nuove edizioni, si consiglia quindi di scaricare l'ultima versione dal seguente link: <https://www.bernardelligroup.com/it/documentazione/certificazioni.html>

EDILQUATTRO SRL

Sede Legale e Amministrativa: Via del Canneto, 53 - 25010 Borgosatollo (BS) ITALY - Tel. +39 030 2702372
Cap. Soc. € 110.000,00 i.v. - Cod. Fisc. - P. IVA - Iscriz. Reg. Imp. di Brescia n. IT03139570174 - C.C.I.A.A. di Brescia R.E.A. 330408
Unità Produttiva - Carico - Smaltimento: Località Fienil Nuovo - 25016 Ghedi (BS) - Tel. +39 030 9050184
Impianto di Recupero: Via Strada dei Quarti - 25014 Castenedolo (BS) - Tel. +39 030 9050184
Cava Veraldi: Produzione carbonato di calcio - Via delle Cave- 25040 Cividate Camuno (BS)
www.bernardelligroup.com - info@bernardelligroup.com - edilquattro@pec.buffetti.it