

EDILQUATTRO Srl – Via del Canneto, 53 – 25010 Borgosatollo (BS)

14

UNI EN 998-1:2010

RASACEM G – RASANTE CEMENTIZIO UNIVERSALE

Rasante cementizio a prestazione garantita prodotto in fabbrica per scopi generali (GP) per intonaci interni UNI EN 998-1:2010

		UNI EN 998-1
Resistenza a compressione		Categoria CS IV
Resistenza iniziale al taglio (Valore tabellare)		NA
Contenuto di cloruri		NA
Reazione al fuoco		Classe A1
Assorbimento d'acqua		W2
Permeabilità al vapor acqueo (valore tabellare)		μ 5/20
Conducibilità termica $\lambda_{10, dry}$ (Valore tabellare, P = 50%)		0,54 W/mk
Adesione – Tipo di frattura		0,7 N/mm ² - B
Durabilità al gelo e disgelo		NPD
Sostanze pericolose	Vedi scheda dati di sicurezza	

(*) Applicabile ai soli prodotti UNI EN 998-2:2010